

ONIP D3 MONO

Revêtement semi-épais acrylique de classe D3

LA SOLUTION idéale d'entretien des façades



- **Système mono-produit**
- **Grande matité, aspect pommelé**
- **Excellente opacité**
- **Entretien des anciens RPE, RSE et imperméabilité**
- **Bonne résistance à l'encrassement et aux intempéries**
- **Bon séchage en climat difficile**
- **Classement GESWAC : G3-E3-V2-W2-A1**



Revêtement semi-épais acrylique de classe D3

NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2

Classification AFNOR : XP P 84403 D3

EN 1062-1 G3-E3-V2-W2-A1

ONIPD3 MONO est un mono-produit semi-épais acrylique souple destiné à la protection et à la rénovation des façades en classe D3.

Performances principales :

- Système mono-produit
- Facilité de répartition, bon garnissant.
- Grande matité, aspect pommelé.
- Bon séchage en climats difficiles.
- Excellente opacité.
- Grande souplesse
- Maintien de la perméance des façades.
- Bonne résistance à l'encrassement et aux intempéries.
- Solution idéale en entretien des façades.
- Entretien des anciens RPE, RSE et imperméabilité.

Caractéristiques techniques

Composition en blanc :

- Liant : résine acrylique
 - Constituants solides : titane, charges.
- Masse volumique à 20°C : 1,37 g/cm³ +/- 0,05
Extrait sec en poids : 65 % +/- 2%
Extrait sec volumétrique : 52 % +/- 2%

Séchage (20°C – 65% HR) :

- Sec au toucher : 4 heures
- Délai de recouvrement : 24 heures

Rendement superficiel théorique : 400g/m² par couche (au rouleau façade selon les systèmes mis en œuvre)
Aspect en pot : pâteux
Aspect du film sec : mat profond
Brillant : < 1% sous 85°

Destination :

ONIPD3 MONO s'applique sur tous fonds sains, bruts et anciens revêtements de Façade adhérents, avec une protection renforcée contre le micro-façonnage (classe D3).

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés en conformité avec les DTU en vigueur, en respectant les règles de l'art. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain, sec et propre. Éliminer les moisissures et champignons par traitement à l'ONIP MOUSSE ou au FONGIVORE.

Précautions d'emploi :

Ne pas appliquer sur supports humides, gras, condensant, gelés ou présentant des micro-organismes en surface.

	Pour l'extérieur
Température de l'air ambiant	minimum + 5°C
Température du fond prêt à peindre	minimum + 5°C / maximum + 35°C
Humidité du fond prêt à peindre	< à 5%
Hygrométrie relative	< à 80%

Mode d'emploi :

ONIPD3 MONO s'applique en finition au rouleau poils longs 20 mm Polyamide texturé (type Rotanyl 20 – Rotaplast) :

Sur fonds neufs ou en bon état : 1 couche d'ONIPD3 MONO dilué (15 à 20%) à 200g/m²
puis 1 couche d'ONIPD3 MONO pur à 400g/m².

Sur fonds poreux, friables, fermés ou autres : consulter les services techniques ONIP

Nettoyage du matériel : eau

Conditionnement : 15 L

Teintes :

- Blanc, base PO.2 (en cours)

Conservation en emballage hermétique d'origine non ouvert : 24 mois à l'abri de la chaleur et du gel.

Hygiène et sécurité (directive 2004/73/CE – 29ème adaptation modifiée au 1er Mars 2007) :

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur sur le site <http://www.onip.com>.

Teneur maximale en COV du produit prêt à l'emploi (Directive 2004/42/CE) : 25 g/l



Edition : Avril 2009

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau - 94276 LE KREMLIN-BICETRE Cedex

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email administratif@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2000