

ENDUIT de LISSAGE



Fiche technique n°165- version février 2022

Enduit de lissage en poudre



DESTINATION

Enduit pelliculaire de finition intérieur en poudre applicable sur tous supports usuels du bâtiment présentant une bonne planimétrie.

PROPRIETES

- Facilité d'application
- blanc et très fin
- aspect fini très lisse
- recouvrable par tous types de peintures et revêtements muraux

CARACTERISTIQUES

Rendement superficiel théorique :	250 à 300g/m ²
Délai de redoublement :	dès que l'enduit est sec
Délai de recouvrement :	après séchage complet
Classification AFNOR (NF T 36-005) :	NF T 36.005 Famille III - Classe 3
Classification AFNOR (EN 16-566) :	G ₃ S ₁ V ₀ W ₀ A ₀ C ₀ R ₀
Composition :	liant, charges minérales et adjuvants
Taux de gachage :	40 à 45% d'eau soit 0,4 à 0,45L d'eau pour 1 kg de poudre
Temps d'utilisation :	8 heures à 20°C
Epaisseur d'application :	jusqu'à 2mm localement
Adhérence enduit/support (EN 16-566)	> 0,5 Mpa
Conditionnement :	sacs de 5, 15 et 25 kg
Conservation :	12 mois en emballage hermétique d'origine à l'abri de l'humidité

ENDUIT de LISSAGE

MISE EN ŒUVRE

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59/1

Température de l'air ambiant : > 8°C (intérieur)

Humidité du fond : < 5% (intérieur)

Hygrométrie relative : < 65% (intérieur)

Ci-dessous figure le système conseillé en fonction des supports :

SUPPORTS	ENDUIT	FINITION
Plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints, tous types d'enduits, ciment, béton	ENDUIT DE LISSAGE INTERIEUR	Tous types de peintures

Matériel d'application :

- à la lame à enduire
- à la lisseuse



Nettoyage des outils : EAU

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur des revêtements collés, ni à l'extérieur

Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés

Ne pas appliquer sur des fonds humides

Ne pas rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir

HYGIENE ET SECURITE

Se référer à la fiche de données de sécurité en vigueur

Nota : La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. L'évolution technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche descriptive n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Cette fiche annule et remplace toutes les précédentes. En cas de contestation, ce document est le seul à faire foi.

PEINTURES ONIP

Service commercial & administratif : 125-127, avenue de Fontainebleau -
94270 LE KREMLIN-BICETRE

Tél : 01 46 72 30 95 - Télécopie : 01 46 72 36 65 - Email : contact@onip.com

Dépôt central et laboratoire - Usine du Val de l'Iton - 27400 HONDOUVILLE

Tél : 02 32 50 90 16 - Télécopie : 02 32 50 90 20 - Email : labo@onip.com

S.A. au capital de 229 344 Euros - Siret : 698 201 969 00038

Sites de production certifiés ISO 9001/2015

